

143010, г. Одинцово-10, Московской области, тел./факс (495) 598-54-01

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5354
 от 12 мая 2009 года

1. **Спектрометр** Спектрометрический комплекс «Прогресс». №0672-Ар-Б-Г. Свидетельство о поверке № 42210.9А002 выд. ФГУП «ВНИИФТРИ». Действительно до 11.01 2010г.
2. **Геометрия** сосуд Маринелли 1000мл.
3. **Наименование продукции:** Плитка керамическая глазурованная и не глазурованная т.м. Stroher. Типовой представитель: Плитка керамическая глазурованная т.м. Stroher.
4. **Упаковка:** -
5. **Маркировка:** -
6. **Изготовитель:** "Stroher GmbH", Stroherstr. 2-10, 35683 Dillenburg, GERMANY / Стрoхер ГМБХ, Стрoхерштр. 2-10, 35683, Дилленбург, ГЕРМАНИЯ.
7. **Заявитель (заказчик):** "Stroher GmbH", Stroherstr. 2-10, 35683 Dillenburg, GERMANY / Стрoхер ГМБХ, Стрoхерштр. 2-10, 35683, Дилленбург, ГЕРМАНИЯ.
8. **На соответствие требованиям нормативной документации:** СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99), ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов..
9. **Дата и номер акта отбора:** № 354 от 04.05.09
10. **Испытания проведены:** 04.05.- 12.05.09
11. **Общее количество страниц в протоколе:** 1

Наименование показателя, ед. измерения	Результат измерений (А)
Активность 40К, Бк/кг	0,00 ± 60,82
Активность 232Th, Бк/кг	61,32 ± 14,55
Активность 226Ra, Бк/кг	85,54 ± 16,39

Эффективная удельная активность ЕРН составляет 165 ± 26 Бк/кг.

Заключение: Эффективная удельная активность материала не превышает требований НРБ-99, п. 5.3.4. (370 Бк/кг). Контролируемый материал относится к первому классу строительных материалов в соответствии с критериями для принятия решения об использовании строительных материалов (Приложение А, ГОСТ 30108-94).

Ответственный исполнитель

И.П. Артеменко

Руководитель аккредитованного
 испытательного лабораторного центра

А. Ю. Казанцев



Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ